



Projekt 7 Oberputzabplatzungen

Der Oberputz kann sich durch ins Mauerwerk eindringende Feuchtigkeit, das Aufplatzen feiner Risse oder durch eine fehlende Untergrundhaftung vom Untergrund lösen. Bei einem zusätzlichen Befall durch Algen und Pilze müssen neben dem Abtragen des Oberputzes und dem Auftrag eines neuen Putzes auch Algen und Pilze entfernt werden.

Die KRAUTOL Systemlösung



WP-QUARZ
Gut deckender,
haftvermittelnder
Putzgrund



**DROPAN PLUS
SILICONHARZPUTZ**
(Körnung 1,0 mm,
2,0 mm, 3,0 mm)



TIEFGRUND PLUS
Acryl-Hydrosol für
egalisierende Fassaden-
Grundbeschichtungen



**ULTRA MAXX
COMPLETE**
Die Sin1-Komplettlösung
für die Fassade



Oberputzabplatzungen



Vorbereitung und Reinigung

Lösen oder nicht mehr fest haftenden Altputz mit einer Stahlbürste oder einer Spachtel entfernen.

Die Fassade mit einem Hochdruckreiniger reinigen und eventuelle Verschmutzungen gründlich entfernen.

Fassade nach der Reinigung gut durchtrocknen lassen, damit die nachfolgende Grundierung besser in die Fassade eindringen kann.



Grundierung und Verputzen

Den freigelegten Unterputz der Fassade mit **WP-QUARZ** grundieren. Der hochwertige Putzgrund gibt dem Untergrund eine griffige Oberfläche, die für eine optimale Haftung und gleichzeitig ein gleichmäßiges Antrocknen des nachfolgenden Putzauftrages sorgt. Fassade nach dem Grundieren gut durchtrocknen lassen.

Anschließend mit **DROPAN PLUS SILICONHARZPUTZ** in der gewünschten Körnung verputzen. Fassade nach dem Putzauftrag mindestens 3 Tage durchtrocknen lassen.



Vor- und Endanstrich

Die Fassade anschließend mit **TIEFGRUND PLUS** grundieren. Die hochwertige Grundierung verfestigt den Untergrund und sorgt für ein gleichmäßiges Saugverhalten.

Der Vorteil: Die Fassadenfarbe trocknet gleichmäßig auf, haftet sicher und der Verbrauch der Farbe reduziert sich. Fassade nach dem Grundieren erneut gut durchtrocknen lassen.

Die Fassade mit **ULTRA MAXX COMPLETE** (maximal mit 10 % Wasser verdünnt) vorstreichen. Durch die niedrige Viskosität der Farbe wird ein gutes Eindringverhalten und somit eine gute Haftung der Endbeschichtung erreicht. Voranstrich gut durchtrocknen lassen. Anschließend **ULTRA MAXX COMPLETE** Fassadenfarbe unverdünnt aufstreichen.



Edelstahl-Glättkelle; Kunststoffkelle; langflorige, gepolsterte Fassaden-Walze

Bitte beachten Sie im Rahmen der Anwendung der vorgeschlagenen Produkte unsere weitergehenden Produkt-, Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf den Produktverpackungen sowie auf unseren Technischen Merkblättern (abrufbar auf unserer Website unter www.krautol.de). Unsere Vorschläge sind Standardlösungen für diverse Anwendungsfälle. Sie beruhen auf unserem umfangreichen Erfahrungsschatz als Hersteller von Farben. Im Falle von besonderen Objektbedingungen empfehlen wir die Einholung einer Fachberatung.

88757-06/2016

Weitere Infos und Projekte finden Sie hier!

